

CEMENTO POPULAR IP-25 FICHA TÉCNICA

Descripción

El CEMENTO POPULAR IP-25, se clasifica según su composición y resistencia como cemento portland con adición de puzolana del tipo IP-25, con 25 MPa de resistencia mínima a los 28 días en mortero normalizado, esto de acuerdo a la norma Boliviana del Cemento NB011 y el Reglamento Técnico “Cemento Portland y Cemento Puzolánico” RM 261.2018 del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP).

El CEMENTO POPULAR IP-25 cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, otorgadas por la “Fundación Carlos Alberto Vanzolini” (<http://www.vanzolini.org.br>), además del sello de calidad otorgado por IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad).

Las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento COBOCE presentan altos estándares de calidad, que son controlados permanentemente durante el proceso de producción, lo que contribuye con la calidad, durabilidad y apariencia de hormigones y morteros. La incorporación de las puzolanas naturales en la fabricación del cemento tiene un impacto positivo en la durabilidad del hormigón elaborados con éstas.

Propiedades y ventajas

El CEMENTO POPULAR IP-25 presenta las siguientes propiedades:

- No adecuado en uso ESTRUCTURAL.
- Los hormigones no estructurales y morteros en general preparados con Cemento Popular IP-25, alcanzan

resistencias más altas que las requeridas por norma.

- Fraguado rápido.
- Menor calor de hidratación.
- Reducción de la permeabilidad.
- Alta resistencia al ataque de los sulfatos.
- Incremento en la resistencia al fisuramiento térmico.
- Incremento en la resistencia a compresión a edades tardías.

Usos y aplicación

CEMENTO POPULAR IP-25 al ser un cemento de uso general, presenta ventajas comparativas en las siguientes aplicaciones:

- Hormigones NO ESTRUCTURALES en general
- Hormigones de baja resistencia (aceras, contrapisos, etc.)
- Hormigones y morteros en ambientes agresivos.
- Morteros en general
- Revoques en general
- Cimientos y muros de contención (ciclópeos)

Recomendaciones

Mantener el cemento en condiciones adecuadas de almacenamiento, en un lugar seco, bajo techo, separado de paredes (30 cm.) y pisos (sobre tarimas), protegido de la humedad, evitando el contacto con el agua.

Almacenar en pilas de máximo 10 bolsas a fin de evitar la compactación.

Garantizar que el producto se mantenga seco, suelto y libre de cualquier material contaminante.

Duración

La garantía que tiene el CEMENTO POPULAR IP-25 es de 90 días (3 meses) después de la fecha de embolsado, si se lo almacena en óptimas condiciones este tiempo se puede prolongar.

Presentación

El CEMENTO POPULAR IP-25 es distribuido en los siguientes empaques:

- Bolsa de 50 Kg ⁽¹⁾
- Saco industrial (big bag) de 1.5 ton
- Silo horizontal

⁽¹⁾ La bolsa de 50 kg, que sirve de envase deberá incluir en el rótulo:

- La palabra CEMENTO POPULAR IP-25.
- Nombre y logotipo del fabricante: **COBOCE CEMENTO**
- El contenido neto del cemento, en kilogramos.
- El código de la presente norma técnica (NB 011) y el sello de calidad de IBNORCA.
- La leyenda: Este Producto cumple con el Reglamento Técnico R.M. 261.2018 del MDPyEP (IBM RCE 007).
- Sistemas de gestión internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
- Fecha de embolsado.



Características Físico – Químicas:

CEMENTO TIPO : COBOCE IP - 25

Servicio realizado : Análisis promedio de los Método de análisis: Análisis químico

ANÁLISIS QUÍMICO

PARÁMETRO	UNIDAD	COBOCE	NB -011 / RM -261
Fecha envase	-	01/06/2023	-
PPI	%	3,69	< 5.00
SiO ₂	%	41,57	-
Al ₂ O ₃	%	8,22	-
Fe ₂ O ₃	%	3,52	-
CaO	%	42,04	-
MgO	%	4,29	≤ 6.00
SO ₃	%	2,76	≤ 4.00
Na ₂ O	%	0,39	-
K ₂ O	%	1,46	-
RI	%	26,20	≤ 35.00

ANÁLISIS FÍSICO

PARÁMETRO	UNIDAD	COBOCE	NB -011
Blaine	cm ² /gr	6013	≤ 2600
Residuo T325	%	3,87	≤ 5
Densidad Real	gr/cm ³	2,84	-
Densidad Aparente	gr/cm ³	1,00	-
Inicio Fraguado	h	1,67	≥ 0,75
Final Fraguado	h	4,00	≤ 7.00
Exp. Le Chatelier	mm	0,37	≤ 8.00
Resistencia 7 Días	MPa	26,60	≥ 15
Resistencia 28 Días	MPa	29,60	≥ 25

Observaciones: Promedio del mes de junio de 2023